



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER BASE PRIMER, EXTRA WHITE

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Master Base Primer, Extra White ist eine füllige Holzgrundierung auf Wasserbasis, ideal geeignet für Bereiche, in denen der helle Look erhalten werden soll. Der Grundlack versiegelt das Holz und minimiert das Austreten von Gerbsäure und Seitenverleimung. Der Lack ist ausschließlich für unbehandelte oder frisch geschliffene

Oberflächen hellen Holzes geeignet und bildet eine stabile Grundlage für die folgende Behandlung mit anderen WOCA-Bodenlacken auf Wasserbasis.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Lackieren von unbehandeltem oder geschliffenem Kiefer-, Eichen-, Tannen-, Eschen- oder Buchenholz.



120 Min.

Schnell trocknend

Schleiftrocken nach ca. 120 Min. bei 20°C und 30-60% RH.



Auftragen

Ergiebig

Sehr schnell, problemlos und wirtschaftlich im Gebrauch. Mindert sichtbare Übergänge. Wasserbasiert.



Seitenbindungen

Vermindert Seitenbindungen

Vermindert durch hohe Flexibilität die Gefahr von Seitenbindungen. Minimiert Austreten von Gerbsäure.



Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-12 m²/L
Verpackung: 5 L



ANWENDUNG

Vorbereitung

Wichtig: Sowohl Holz als auch Master Base Primer müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 40-60 % haben. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein.

Das abschließende Schleifen hat mit Korn 120 zu erfolgen. Danach vorsichtig absaugen. Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Den Master Base Primer vor der Verwendung gründlich schütteln.

Bitte beachten

Es ist schwierig, Master Base Primer, Extra White auf diagonal liegendes Holz (Fischgrätparkett o. ä.) aufzutragen, ohne sichtbare Übergänge zu hinterlassen; in einem solchen Fall also äußerste Sorgfalt!

Nicht beachten der Trocknungszeiten kann zu schlechtem Anhaften und geringerer Widerstandsfähigkeit führen. Es ist einzurechnen, dass sich die Trocknungszeit mit jeder Lackschicht verlängert. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit. Austretende Gerbsäure ist kein Reklamationsgrund.



AUFTRAGEN

BEHANDLUNG

- 1 Den Grundlack unverdünnt mit Pinsel oder Rolle in Faserichtung auftragen und die Oberfläche trocknen lassen. Bitte beachten: Für ein noch helleres Erscheinungsbild eine zusätzliche Schicht Grundlack auftragen. Nach der ersten Schicht mit Sandpapier Korn 180-220 nachschleifen. (Eine Behandlung mit weiß pigmentierten Produkten erfordert allgemein ein gleichmäßigeres Schleifen, um das Festsetzen weißer Pigmente in den Schleifspuren zu vermeiden).
- 2 Ist das gewünschte Aussehen erreicht, 1-2 Schichten eines WOCA-Bodenlacks als Decklack auftragen. Stets mindestens drei Schichten (Primer und Lack) auftragen, um besten Schutz zu erreichen.

Wir empfehlen, nicht mehr als zwei Schichten Lack pro Tag aufzutragen, da sich sonst Holzfasern großflächig aufrichten könnten.